

TRENTINO MULTISTRATO MARINO COIBENTATO L'EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE TRENTINA







PANNELLO BUGNATO MULTISTRATO MARINO COIBENTATO CON SUGHERO

Il pannello bugnato coibentato con sughero naturale supercompresso è il risultato innovativo che risponde alle esigenze tecnologiche moderne e ad un maggiore rispetto dell'ambiente, assicurando una notevole diminuizione di dispersione termica, ottimo abbattimento acustico e leggerezza del prodotto finito. Per queste caratteristiche è molto apprezzato soprattutto nell'edilizia bioclimatica.

(A) Trasmittanza termica

sp. 36mm = 1.7 W/(m2 K)

(B) Trasmittanza termica

sp. 41mm = 1,4 W/(m2 K)

(C) Trasmittanza termica

sp. 46mm = 1,2 W/(m2 K)

(D) Trasmittanza termica

sp. 51mm = 1,1 W/(m2 K)

(E) Trasmittanza termica

sp. 54mm = 1,0 W/(m2 K)

(F) Trasmittanza termica

sp. 58mm = 0.91 W/(m2 K)

MUITISTRATO MARINO OKOUMÈ

+ Conduttività termica: W/(m2 K) 0,13 + Densità - massa volume: 500 Kg/mc

+ Resistenza al fuoco: 1,3 mm/mn

INCOLLAGGIO

Colle in polvere autoindurente a basso consumo di formaldeide classe E-1 Colle viniliche a base PVA omopolimera a dispersione acquosa classe D3

SUGHERO NATURALE BIONDO SUPERCOMPRESSO

+ Conduttività termica: W/(m2 K) 0,042

+ Permeabilità al vapore: Kg/smpa (e-12) 9

+ Densità - massa volume: 290/300 Kg/mc

+ Resistenza alla compressione: Kg/cm2 4,5


+ Resistenza all'umidità nel tempo (disgregazione): assente





TRENTINO

MULTISTRATO MARINO COIBENTATO L'EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE TRENTINA



TRASMITTANZE TERMICHE CERTIFICATE UNI EN ISO 10077-2 CALCOLO NUMERICO







MULTISTRATO MARINO COIBENTATO L'EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE TRENTINA





LABORATORIO SERRAMENTI IVALSA-CNR ESTRATTO DI CLASSIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI PROVA nº: CPD/21/2/2012

COSTRUTTORE: GALANTE WOOD TECHNOLOGY

Via Roma, 122-B 38083 Condino TN


OGGETTO:


pannello laminare incollato in legno 36 - 41 - 46 - 51 - 54 - 58 mm

MATERIALE:

tranciato, okumè, sughero

☐ TRASMITTANZA TERMICA SECONDO UNI EN ISO 10077-2 METODO NUMERICO





SPESSORE :	36
------------	----

SPESSORE 41

 $Uf = 1,7 W/(m^2 K)$ con tranciato legno tenero $Uf = 1,7 W/(m^2 K)$ con tranciato legno duro

Uf = 1,4 W/(m² K) con tranciato legno tenero $Uf = 1,4 W/(m^2 K)$ con tranciato legno duro

SPESSORE 46

SPESSORE 51

Uf = 1,2 W/(m² K) con tranciato legno tenero $Uf = 1,2 W/(m^2 K)$ con tranciato legno duro

Uf = 1,1 W/(m2 K) con tranciato legno tenero $Uf = 1,1 W/(m^2 K)$ con tranciato legno duro

SPESSORE 54

SPESSORE 58

 $Uf = 1.0 \ W/(m^2 \ K)$ con tranciato legno tenero $Uf = 1,0 \ W/(m^2 \ K)$ con tranciato legno duro

 $Uf = 0,91 \ W/(m^2 \ K)$ con tranciato legno tenero $Uf = 0,91 \ W/(m^2 \ K)$ con tranciato legno duro

Il presente documento è da considerarsi come riproduzione sintetica di quanto riportato nella perizia succitata. Il Costruttore si impegna ad attribuire la presente classificazione solo ed esclusivamente al modello di prodotto testato dal Laboratorio Serramenti di IVALSA-CNR, in conformità con quanto previsto nelle note di avvertimento sottoscritte, e nella norma UNI EN 14351-1/06 sull'estensibilità dei risultati di prova.

Il Laboratorio Serramenti di IVALSA-CNR non si assume alcuna responsabilità sull'utilizzo errato o mendace del presente documento,

e/o per considerazioni errate che se ne possano trarre

DIRETTORE DI IVALSA CNR prof. ing. Ario Ceccotti

MOD 00 00 13 - Rev 00

Pagina 1 di 1

ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE **DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE** Via Biasi 75 38010 S. Michele all' Adige T +39 0461 660111 F +39 0461 650045 P.IVA 02118311006



